


過去に販売した製品のアスベスト使用状況

システムキッチン・セクショナルキッチン

販売会社	販売年	使用部位	形態	石綿種類（含有率）
三協アルミ	1981 ～2000	加熱機器収納キャビネットの内面に使用 レンジフードパネル（扉材）との接合部に使用	成形ボード不燃材	白石綿 （10～20％）



※青枠の文字及び青アミ部が使用部位です。